

LB-KNAUF Zementestrich ZE 30 (Цементный монолитный пол Knauf)



ТИП РАСТВОРА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП РАСТВОРА

Готовая сухая смесь заводского приготовления LB-Knauf Zementestrich для заливки монолитного (бесшовного) пола. Для приготовления раствора на строительной площадке следует лишь затворить его в воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь для заливки монолитного пола LB-Knauf Zementestrich можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

Смесь LB-Knauf Zementestrich пригодна для использования в жилищном, объектном и промышленном строительстве (ремесленничество, легкая промышленность).

Смесь LB-Knauf Zementestrich используется для заливки комбинированного бесшовного пола, подвижного и плавающего монолитного пола, а также монолитного пола с подогревом.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Подготовка основания

Основание следует очистить механическим путем, заделать отверстия и трещины. Укрепить изоляционными полосами для укрепления кромок (> 5 мм). В качестве разделительного слоя следует укладывать полосы грубого картона с перекрытием не менее 8 см.

Обработка:

Непосредственно на строительной площадке тщательно смешать сухую смесь LB-Knauf Zementestrich с водой в количестве примерно 3,5 литров воды на мешок смеси. Ручная обработка осуществляется с использованием мешалки со свободным падением материала, время смешивания примерно 3 минуты. Для машинной обработки используют различные мешалки непрерывного действия, например PFT HM 5.

После заливки монолитного пола смесь LB-Knauf Zementestrich уплотняется, и поверхность пола выравнивается с помощью рейки. Поверхность монолитного пола разравнивают с помощью специальной кельмы или машины для разравнивания монолитных полов. Свежезалитый монолитный пол следует защитить от воздействия прямых солнечных лучей и сильных сквозняков. Температура обработки не должна быть ниже + 5 °С.

Гарантия качества: контроль в заводской лаборатории фирмы-производителя и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: knauf-ua@svitonline.com
Донецк (+38 062) 345-1578;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 29-1300;
Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.

Арт. №:

Технические данные:

Макс. размер частиц: 5 мм

Предел прочности на сжатие: > 30 Н/мм²

Предел прочности на изгиб при растяжении: > 5,0 Н/мм²

Расход материала: около 20 кг/м² на 1 см толщины слоя

Толщина слоя:

Комбинированный бесшовный пол: 3-5 см

Плавающий бесшовный пол: 5-8 см

Время обработки до начала отверждения: около 2 часов

Форма поставки: мешки по 40 кг, 1,2 т на европоддоне насыпью в бункере

Хранение: в сухом виде на деревянной решетке может храниться около 12 месяцев.