

# Декоративная штукатурка LB-KNAUF Edelputz Extra-Reiber 1 мм



## ТИП РАСТВОРА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Арт. №:

### ТИП РАСТВОРА

Сухая смесь заводского производства LB-Knauf Edelputz Extra 1 мм представляет собой минеральный сухой раствор для изготовления водоотталкивающих внешних слоев штукатурки.

Состав: белая гидроксид кальция, белый цемент, заполнители.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве внешней или внутренней штукатурки, структура штукатурки - с начесом.

### СПОСОБ ОБРАБОТКИ

#### Основание

Для использования в качестве основания под декоративную штукатурку LB-Knauf Edelputz Extra 1 мм пригодны строительные растворы согласно DIN 18550, группа строительных растворов II, известково-цементные штукатурки, изоляционные штукатурки Isorputz, а также штукатурки, наносимые с помощью штукатурной машины, и теплоизоляционные системы (полистирол + клеевая шпаклевка + армирующая сетка типа ГИТЕКС).

#### Обработка:

Сухую смесь LB-Knauf Edelputz Extra 1 мм смешивают с чистой водой вручную или с помощью смесительной машины.

Основание следует предварительно тщательно увлажнить или грунтовать, используя грунтовку LB-Knauf Grundiermittel.

Затем слой штукатурки LB-Knauf Edelputz Extra 1 мм следует разровнять с помощью прямоугольных кельм с ручкой до получения слоя требуемой толщины.

Структурирование поверхности осуществляется с помощью штукатурной терки или терки с губкой горизонтальными или круговыми движениями.

### Технические данные:

**Макс. размер частиц:** 1 мм

**Предел прочности на сжатие:** 2,0 Н/мм<sup>2</sup>

**Предел прочности на сцепление при растяжении:** 0,1 Н/мм<sup>2</sup>

**Коэффициент:** 10

**Расход материала:** 3-4 кг/м<sup>2</sup>

**Время обработки до начала отверждения раствора:** 2 часа

**Расход материала:** около 10-12 м<sup>2</sup>/мешок

**Форма поставки:** мешки по 40 кг, 1,2 т на европоддоне

**Хранение:** в сухом месте на деревянной решетке может храниться около 12 месяцев

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8  
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935  
E-mail: [knauf-ua@svitonline.com](mailto:knauf-ua@svitonline.com)  
Донецк (+38 062) 345-1578;  
Одесса (+38 048) 738-5427;  
Ивано-Франковск (+38 0342) 29-1300;  
Крым (+38 067) 409-9714;  
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.