


<p><b>Декоративная штукатурка LB-KNAUF Edelputz Extra-Reiber 2 мм</b></p>	
<p><b>ТИП РАСТВОРА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b></p>	<p><b>Арт. №:</b></p>
<p><b>ТИП РАСТВОРА</b> Сухая смесь заводского производства LB-Knauf Edelputz Extra 2 мм представляет собой минеральный сухой раствор для изготовления водоотталкивающих внешних слоев штукатурки. Состав: белая гидроксид кальция, белый цемент, заполнители.</p> <p><b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> В качестве внешней или внутренней штукатурки, структура штукатурки - с начесом.</p> <p><b>СПОСОБ ОБРАБОТКИ</b> <b>Основание</b> Для использования в качестве основания под декоративную штукатурку LB-Knauf Edelputz Extra 2 мм пригодны строительные растворы согласно DIN 18550, группа строительных растворов II, известково-цементные штукатурки, изоляционные штукатурки Isoputz, а также штукатурки, наносимые с помощью штукатурной машины, и теплоизоляционные системы (полистирол + клеевая шпаклевка + армирующая сетка типа ГИТЕКС).</p> <p><b>Обработка:</b> Сухую смесь LB-Knauf Edelputz Extra 2 мм смешивают с чистой водой вручную или с помощью смесительной машины. Основание следует предварительно тщательно увлажнить или загрунтовать, используя грунтовку LB-Knauf Grundiermittel. Затем слой штукатурки LB-Knauf Edelputz Extra 2 мм следует разровнять с помощью прямоугольных кельм с ручкой до получения слоя требуемой толщины. Структурирование поверхности осуществляется с помощью штукатурной терки или терки с губкой горизонтальными или круговыми движениями.</p> <p><b>Указания:</b> Температура воздуха и строительного сооружения во время обработки и отверждения раствора должна быть выше + 5 °С.</p> <p>Гарантия качества: контроль в заводской лаборатории и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний.</p>	<p><b>Технические данные:</b></p> <p><b>Макс. размер частиц:</b> 2 мм</p> <p><b>Предел прочности на сжатие:</b> 2,0 Н/мм<sup>2</sup> <b>Предел прочности на сцепление при растяжении:</b> 0,1 Н/мм<sup>2</sup></p> <p><b>Коэффициент:</b> 10</p> <p><b>Расход материала:</b> 4-5 кг/м<sup>2</sup></p> <p><b>Время обработки до начала отверждения раствора:</b> 2 часа</p> <p><b>Расход материала:</b> около 8-10 м<sup>2</sup>/мешок</p> <p><b>Форма поставки:</b> мешки по 40 кг, 1,2 т на европоддоне</p> <p><b>Хранение:</b> в сухом месте на деревянной решетке может храниться около 12 месяцев</p>
<p><b>ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8 Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935 E-mail: knauf-ua@svitonline.com Донецк (+38 062) 345-1578; Одесса (+38 048) 738-5427; Ивано-Франковск (+38 0342) 29-1300; Крым (+38 067) 409-9714; Днепропетровск (+38 067) 502-1707.</b></p>	