

**Декоративная штукатурка
КНАУФ Эдельпутц Экстра Райбер**



Сухая штукатурная смесь на цементно-известковой основе, специальных добавок и минерального заполнителя. Для наружных и внутренних работ.

KNAUF Edelputz Extra-Reiber

СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ

КНАУФ Эдельпутц Экстра Райбер - сухая штукатурная смесь на цементно-известковой основе, специальных добавок и минерального заполнителя окатанной формы.

Применяется при наружных и внутренних работах. Предназначен для формирования различных структур верхнего слоя штукатурки; растирается по горизонтали или по кругу; наносится шпателем или теркой; структурируется с помощью терки. Белая, можно окрашивать краской на основе силиконовой смолы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для наружных и внутренних работ
- хорошие адгезионные свойства
- водоотталкивающая
- паропроницаемая
- устойчива к воздействию атмосферных факторов
- для ручной и машинной обработки
- длительный срок годности после открывания упаковки
- белого цвета и окрашивается согласно карте цветовых тонов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

- Восприимчивые к грязи строительные материалы, такие как натуральное дерево, алюминий, натуральный камень, напольные покрытия закрыть или обклеить водостойкими материалами.
- Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя. При ярком солнце и очень тёплой погоде леса до высыхания штукатурки завесить сеткой/брезентом или перенести исполнение до более подходящей погоды.
- Пыль, грязь или мешающие схватыванию штукатурки частицы удалить с основания.
- Новые известково-цементные подштукатурки, промежуточную штукатурку, армирующий раствор, после соответствующего времени выстаивания и высыхания предварительно покрыть неразведённой грунтовкой-NEUTRASIT или Isogrund с помощью валика или кисти.
- Прочную, но загрязнённую старую штукатурку очистить водой под высоким давлением, после высыхания покрыть грунтовкой NEUTRASIT или Isogrund с помощью валика или кисти.
- Прочные, раскрошенные по поверхности участки старой штукатурки прогрунтовать глубокой грунтовкой.
- Новые гипсовые или известковые штукатурки предварительно прогрунтовать.
- Гипсокартонные плиты очистить от пыли и покрыть неразведённым КНАУФ Путцгрунд.
- Предварительное покрытие оставить просыхать минимум на 12 часов до нанесения верхнего слоя штукатурки.
- При ручной обработке тщательно, без комков, замешать 40 кг-мешок с примерно 7-10 л воды. Через 15 минут перемешать еще раз. Замешивать всегда такое количество раствора, которое необходимо для законченной оштукатуриваемой поверхности. Нанести шпателем для заглаживания слой толщиной по размеру зерна.
- При машинной обработке при старте дозировать воду на ок. 370 л, потом установить жидкую, но не слишком разреженную концентрацию раствора.
- Предварительно смазать шланги клейстером.
- Нанести раствор, далее растереть прямоугольной кельмой с ручкой до получения слоя толщиной, соответствующей зернистости раствора, после чего немедленно структурировать поверхность с помощью подходящего инструмента (терки из пористого материала, терки из ПВХ, валика, кельмы, щетки и т.д.). Наносить раствор следует способом "мокрым по мокрому", не растирая повторно уже покрытые поверхности!
- Смежные фасады, по возможности обрабатывать в один день, чтобы избежать различий цвета, обусловленных погодой.

Технические данные:

Размер зерна:	1 мм; 2 мм
Предел прочности на сжатие:	>2,0 Н/мм ²
Предел прочности на сцепление при растяжении:	>0,1 Н/мм ²
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара:	10
Теплопроводность:	0,87 Вт/м•К
Адгезия:	>0,5 МПа
Плотность:	≈1490 кг/м ³
Коэффициент водопоглощения, w:	<0,5 кг/м ² ч ^{0,5}

Машины и оборудование

На больших площадях с помощью штукатурных машин PFT G4, G5 или аналогичных.
 Ротор-статор: D4-3 зеленый
 Шланг для раствора: Ø25 мм
 Плодача раствора: до 30 м
 Рекомендуются Ротоквирл

Расход материала

При структуре штукатурки с грубой затиркой 1 мм зерно
 Расход около 1,6 кг/м²
 Выход: 40 кг мешок ок. 25 м²
 При структуре штукатурки с грубой затиркой 2 мм зерно
 Расход около 2,5 кг/м²
 Выход: 40 кг мешок ок. 16 м²
 Приведенные данные являются ориентирами, которые при неровностях основы и различной толщине наносимого слоя изменяются!
 Рекомендуются предварительная проба на объекте.

Декоративная штукатурка КНАУФ Эдельпутц Экстра Райбер



Сухая штукатурная смесь на цементно-известковой основе, специальных добавок и минерального заполнителя. Для наружных и внутренних работ.

KNAUF Edelputz Extra-Reiber

АРМИРОВАНИЕ

При работе со стенами смешанной кладки, толстослойной штукатуркой, обработанными войлочной теркой или размытыми поверхностями или штукатуркой со структурированной поверхностью с зернистостью менее 2 мм следует заделать в нижний слой штукатурки по всей площади армирующую сетку или выполнить армирование тканым материалом с использованием раствора SM700, Минеральшпатель, Клебершпатель.

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

- Сухой раствор смешивать только с водой, не добавляя никаких посторонних веществ. По возможности не обрабатывать при температурах воздуха и/или стен ниже +5°C, если такие ожидаются. Свежую штукатурку защищать от мороза и быстрого высыхания.
- Из-за влияний, обусловленных консистенцией, погодой или высыханием могут появляться отклонения цвета, различия прочности, различный уровень блеска или, главным образом в холодное время года, высолы карбоната кальция на поверхности штукатурки. Однако это не является ухудшением качества или поводом для обоснованной претензии к материалу, поскольку это следствие не поддающихся влиянию строительно-физическим факторам окружающей среды и с течением времени выравнивается из-за естественного обветривания и докарбонизации.
- Чтобы предотвратить эти обусловленные погодой или обработкой цветовые различия, взаимосвязанные оштукатуриваемые поверхности должны всегда обрабатываться без перерыва, от угла до угла. Различные, разделенные, однако вместе обозримые поверхности, такие как фасады в ряд стоящих домов, должны обрабатываться поэтому по возможности в один день.
- Подбор цветового оттенка (выравнивание) возможен с помощью краски, однако в случае необходимости ее надо применять на всю поверхность объекта.
- При окрашенном материале необходимо однослойное покрытие краски по всей поверхности в том же тоне, что и штукатурка, которое задерживает вредные выделения, а также защищает от влияния солнечных лучей, обеспечивая длительную сохранность цвета.
- КНАУФ Эдельпутц Экстра Райбер можно наносить на цементную штукатурку цоколя здания примерно до 5 см над верхней кромкой грунта, если можно ожидать, что оно будет подвергаться незначительному воздействию брызг воды или будут осуществлены дополнительные меры по защите (покраска и т.д.).
- Все участки оштукатуренной поверхности, находящиеся в контакте с землей или гравийной засыпкой, после высыхания следует защитить от проникновения влаги/герметизировать, начиная от уплотнения стен подвала, до высоты примерно на 5 см выше верхней кромки грунта.

Упаковка / Хранение

40 кг бумажные мешки. Срок хранения 6 месяцев в сухом, защищенном от влаги помещении.

КАЧЕСТВО

Продукт подлежит постоянному внутреннему контролю и контролю со стороны согласно DIN 18557 и имеет RAL - товарные обозначения для качественного заводского сухого раствора.

УКАЗАНИЕ

Эта Техническая инструкция предназначена в помощь потребителю. Данные, содержащиеся в ней, соответствуют современному уровню знаний специалистов фирмы. Однако она не может охватывать все общепризнанные требования техники строительства, соответствующие стандарты, директивные документы и промышленные правила. Их требования, как и указания по обработке, исполнитель работ должен учитывать соответствующим образом!

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua
Донецк (+38 062) 345-1578;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608;
Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.