

Минеральная шпаклевка LB-KNAUF MINERALSPACHTEL

ТИП РАСТВОРА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Арт. №:

ТИП РАСТВОРА

Сухая смесь заводского производства LB-Knauf Mineralspachtel представляет собой клеящий и армирующий раствор для приготовления минеральной шпаклевки на известь-цементной основе с добавкой волокон и средства для повышения сцепления штукатурки с основанием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеящий и армирующий раствор для теплоизоляционной системы с минеральным утеплителем.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от отслаивающихся и выцветших/выветренных частиц, обладать достаточной несущей способностью и не быть промерзшим. Кроме того, необходимо очистить поверхности бетона от остатков масла для опалубки и спеченной корки.

Детали строительной конструкции должны соответствовать требованиям стандартов, иметь соответствующую плоскостность и заделанные швы.

Машинная обработка:

Установить начальную дозировку воды при пуске штукатурной машины примерно на 320 л, приготовить раствор жидкой консистенции, предварительно смазать шланги клейстером.

При ручной обработке содержимое мешка смешать примерно с 8-ю литрами воды, время смешивания в смесителе со свободным падением материала - около 5 минут.

АРМИРОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

Нанести слой минеральной шпаклевки LB-Knauf Mineralspachtel слоем толщиной 5 мм, разровнять теркой, заделать в слой армирующий материал LK-Knauf.

УКАЗАНИЯ

Температура воздуха и строительной конструкции во время обработки и отверждения раствора должна быть выше + 5° С.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Контроль в заводской лаборатории и сторонний контроль с привлечением официальной уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний.

Технические данные:

Макс. размер частиц: 1 мм

Предел прочности на сжатие: > 5 Н/мм²

Предел прочности на сцепление при растяжении: > 0,2 Н/мм²

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара: 12

Количество воды для затворения раствора: 0,30-0,35 литров/кг

Расход материала: 7-12 кг/м² в зависимости от свойств основания и вида работ

Время обработки до начала отверждения раствора: около 2 часов

Форма поставки: мешки по 25 кг

Хранение: в сухом месте на деревянной решетке может храниться около 6 месяцев

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua
Донецк (+38 062) 345-1578;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608;
Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.