

LB-KNAUF EGALISATIONAFARBE (Краска Knauf для выравнивания цветового тона)



ТИП РАСТВОРА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Арт. №:

ТИП РАСТВОРА

Краска (выравнивающая тон) используется преимущественно для однократного покрытия новых, белых и неокрашенных тонкослойных и однослойных верхних слоев штукатурки с целью сглаживания и выравнивания различий цветового тона, обусловленных процессами высыхания и обработки, а также воздействием атмосферных факторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фасадная краска
- Водоотталкивающая
- Паропроницаемая
- Устойчивая к воздействию атмосферных факторов
- Щелочностойкая
- Устойчива к агрессивным компонентам атмосферного воздуха
- Обладает биоцидными свойствами
- Светостойкая
- Белая и окрашиваемая в соответствии с картой цветовых тонов

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Очистить основание (нижний слой штукатурки) от пыли, грязи и удалить детали, ухудшающие сцепление с ним краски, в случае необходимости очистить струей воды под высоким напором и дать полностью высохнуть перед началом дальнейших работ. Тонкие верхние слои минеральной штукатурки в зависимости от толщины должны быть нанесены не менее 2-3 дней назад; они должны затвердеть, высохнуть и обладать достаточной несущей способностью. Старую штукатурку следует очистить от пыли, жиров, ржавчины и прочих загрязнений.

Проверить старую штукатурку на прочность сцепления с основанием и общую прочность. Выбить участки над пустотами, очистить основание под штукатурку и оштукатурить в соответствии со свойствами имеющегося материала и структурой. Перед окраской поверхности дать высохнуть местам, на которые была нанесена новая штукатурка, в случае необходимости флюатировать и провести повторную отмывку

Сильно впитывающую влагу старую штукатурку с выветренной поверхностью, мелящие или минеральные красочные покрытия, которые еще хорошо держатся на основании, покрыть глубокой грунтовкой до насыщения/закрепить и дать высохнуть перед дальнейшей обработкой в течение 24 часов.

Завесить загрязняемые элементы конструкций, например, окна, подоконники и двери пленкой и т.д., прикрыть или оклеить пленкой металл, дерево, стекло, клинкерный кирпич, природный камень, настил и покрытия для пола, особенно стеклянные поверхности, или заклеить их водонепроницаемой пленкой. Защитить от дождя рабочие поверхности, подвергающиеся воздействию атмосферных факторов. В случае воздействия прямых солнечных лучей и при жаркой погоде завесить защитной сеткой опалубку до высыхания штукатурки или перенести работы на более благоприятное с точки зрения погоды время.

Перед началом работ проверить номера краски и партий на всех упаковках, а также сделать пробу для проверки правильности цветового тона.

Не использовать краску из различных упаковок на одной стороне здания или предварительно смешать их в чистой емкости.

Содержимое упаковки тщательно перемешать, после чего нанести краску тонким и равномерным слоем способом "мокрым по мокрому" на прочную, чистую и сухую поверхность штукатурки / верхний слой штукатурки / окрашенную поверхность. Визуально совмещаемые поверхности всегда следует окрашивать в один и тот же день. Не следует прекращать работу при окрашивании одной поверхности, всегда нанося краску таким образом, чтобы в области переходов к опалубке валик или кисть краска ложилась способом "мокрым по мокрому". Если вскрытая упаковка с краской не использована полностью, следует очистить краску со стен ведра, после чего

Технические данные:

Плотность, удельный

вес: около 1,5 кг/л

Расход материала:

около 0,2 л/м²
для одного слоя краски

Параметр Sd:

0,05 м

Коэффициент

влагоемкости;w < 0,1 кг/м² h^{0,5}

Время высыхания:

следующий слой можно наносить через 5-6 часов, высыхание всего слоя покрытия - примерно через 3 дня

Форма поставки:

ведра емкостью 5 и 15 л

Хранение: в холодном месте, но без замерзания, на деревянном поддоне может храниться около 12 месяцев

LB-KNAUF EGALISATIONAFARBE (Краска Knauf для выравнивания цветового тона)



ТИП РАСТВОРА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Арт. №:

тщательно закрыть ведро.

Обработку следует проводить преимущественно вручную с помощью валика или малярной кисти. Большие поверхности можно обрабатывать с помощью краскопульты, если загрязнение атмосферы распыленной в воздухе краской является допустимым.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Краска поставляется готовой к употреблению. в качестве грунтовки краску можно разбавить, добавив 5% воды, в других случаях разбавлять краску не следует. При значительных отличиях цветового тона основания от желаемого или при нанесении перекрывающихся слоев краски в ходе ремонтных работ краску следует наносить не менее чем двумя слоями.

В случае необходимости старую штукатурку сначала следует обработать, нанеся глубокую грунтовку, после чего дать высохнуть в течении 24 часов.

Краску можно наносить одним (максимум двумя) слоями на ремонтируемые поверхности штукатурки, если они полностью высохли, и после выполнения соответствующих сопровождающих работ при нанесении штукатурки в процессе ремонта, например, были созданы горизонтальные и/или вертикальные барьеры против распространения влаги к кладке и швам.

Вообще перед обработкой больших поверхностей следует сначала попробовать краску на образце.

Необходимое дополнительное тонирование допускается только при использовании стандартных имеющихся в продаже дисперсионных полноцветных красок, если добавляемое количество не превышает 10 объемных процентов.

При температуре воздуха и/или стен ниже + 5° C, а также ожидаемых заморозках наносить краску не следует.

После завершения работы рабочий инструмент следует немедленно вымыть водой.

Состав краски для применения на наружных поверхностях подобран таким образом, что обеспечивается профилактическое и продолжительное действие ее компонентов против водорослей и грибов. Однако длительное отсутствие водорослей и грибов гарантировать нельзя. Склонность красочного покрытия поддаваться нарастающему водорослей и грибов зависит от конкретных местных условий и доминирующих факторов окружающей среды.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Следует избегать попадания краски в глаза и на кожу. При попадании в глаза следует немедленно тщательно промыть их водой и обратиться за консультацией к врачу. В связанном состоянии продукт не вызывает опасений с точки зрения физиологии и экологии.

Гарантия качества: контроль в заводской лаборатории фирмы-производителя и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua;
Донецк (+38 062) 345-1578;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608;
Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.