

Штукатурка для машинной обработки, для внешних работ LB-KNAUF GRUNDPUTZ-LEICHT AUSSEN, MASCHINEN (MP LEICHT)



**ТИП РАСТВОРА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Арт. :

ТИП РАСТВОРА

Сухая смесь заводского производства LB-Knauf Leichtputz (MP Leicht) для изготовления легкой базовой штукатурки на известково-цементной основе, с полистиролом в качестве заполнителя, соответствующая требованиям стандарта ONORM B 3340, предназначена для машинного нанесения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве базовой штукатурки для всех подходящих оснований, для внутренних и внешних работ. Штукатурка LB-Knauf Leichtputz (MP Leicht) особенно подходит для нанесения на основания из высокопористого кирпича, пористого бетона и древесноволокнистых плит.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Основание: Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, отслаивающихся частиц и выветренных участков, обладать достаточной несущей способностью, быть не промерзшим и не водоотталкивающим. Кроме того, бетонные поверхности необходимо очистить от остатков масла для опалубки и спеченной корки. Детали строительной конструкции должны соответствовать требованиям стандартов, иметь соответствующую плоскостность и заделанные швы. Перечисленные ниже основания необходимо обработать следующими средствами:

Обожженный кирпич - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer

Пористый бетон - обработка грунтовкой (LB-Knauf Ytong Grundiermittel) или грунтовкой Knauf Grundiermittel. Бетонные и строительные блоки с цементом в качестве связующего вещества - предварительная обработка всей поверхности штукатуркой Vorspritzer.

Древесно-волокнистые плиты - армирование поверхности проволочной сеткой, слой предварительной штукатурки Vorspritzer толщиной 8 мм.

Оштукатуривание: Перед началом оштукатуривания, в случае необходимости, поверхность основания следует увлажнить, для простой обработки вдоль кромок и по углам поместить защитные уголки. Швы каменной кладки, поврежденные участки, прорезы для коммуникаций и т.д. сначала следует заделать раствором, в случае необходимости предусмотрев армирование.

В местах стыков стен из различных строительных материалов и стыков на большой площади поверхности потолка следует сделать прорез посредством кельмы глубиной до основания под штукатурку. При толщине штукатурки свыше 25 мм рекомендуется наносить штукатурку в два слоя, мокрым по мокрому. Максимальная толщина слоя штукатурки без армирования - 40 мм. В качестве основания под керамическую плитку штукатурку можно наносить только в один слой.

Штукатурка набрызгивается с помощью штукатурной машины G4 фирмы PTF слоем требуемой толщины, разравнивается кельмой и, если это необходимо для нанесения последующего покрытия, поверхность обрабатывается теркой после отверждения. Возможно нанесение штукатурки вручную.

УКАЗАНИЯ

Поверхности, предназначенные для укладки керамической плитки, не следует обрабатывать теркой. Во время обработки и процесса схватывания температура воздуха и строительной конструкции должна быть выше + 5 °С.

Свежоштукатуренные поверхности следует выдержать влажными 2 дня.

Время выстаивания для штукатурки: перед нанесением каждого последующего покрытия - 10 дней на каждый 1 см толщины штукатурки.

Технические данные:

Макс. размер частиц: 3 мм

Предел прочности на сжатие: > 2,5 Н/мм²

Предел прочности на изгиб при растяжении: > 1,0 Н/мм²

Предел прочности на сцепление при растяжении: > 0,1 Н/мм²

Вес 1 литра раствора: 1,3 кг

Коэффициент паропроницаемости, μ: 7

Расход материала: около 10 кг/м² на 1 см толщины слоя

Номинальная толщина: 20 мм

Количество воды для затворения раствора: около 11 литров/мешок

Время обработки до начала отверждения раствора: около 3-х часов

Форма поставки: мешки по 40 кг, 1,2 т на европоддоне, насыпью в бункере

Хранение: в сухом месте на деревянной решетке может храниться около 12 месяцев

Гарантия качества: контроль в заводской лаборатории и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний. Испытания осуществляются в соответствии с требованиями стандарта ONORM B 3340.

**ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua;
Донецк (+38 062) 332-5986; Харьков (+38 067) 243-4050;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Львов (+38 067) 342-7169
Крым (+38 067) 409-9714; Днепропетровск (+38 067) 502-1707**