

Грунтовка для декоративных штукатурок КНАУФ-Путцгрунд

К 453

Область применения, упаковка и хранение, расход материалов, подготовка основания, применение



Область применения

КНАУФ-Путцгрунд представляет собой белую пигментированную синтетическую дисперсию, смешанную с кварцевым песком.

Применяется для предварительной обработки оснований из бетона, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов перед нанесением декоративных штукатурок, например, КНАУФ-Диамант 240 или КНАУФ-Диамант 260.

Упаковка и хранение

Грунтовка фасуется в ведра по 5 кг. Хранить при температуре от 0°C до +25°C. Не допускать замерзания. Срок хранения в неповреждённой упаковке - 12 месяцев. КНАУФ-Путцгрунд - водонепроницаемая и паропроницаемая грунтовка, улучшает адгезию, выравнивает цвет основания для последующего покрытия. Максимально проявляет свои преимущества при использовании штукатурок белого цвета. Применяется внутри и снаружи зданий. Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Расход материала

Расход грунтовки около 200-300 г/м², в зависимости от гигроскопичности и свойств поверхности основания.

Подготовка основания

Условия проведения работ
Наносить грунтовку при температурах воздуха и стен не ниже +5°C.
Подготовка поверхности основания.
Основание должно быть твёрдым, сухим.
Поверхность очистить от загрязнений и отслаивающихся элементов.

Применение

Грунтовка КНАУФ-Путцгрунд готова к применению.
Перед нанесением следует хорошо размешать.
Наносить неразбавленной при помощи валика или щётки, перед дальнейшей работой дать просохнуть минимум 6 часов.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua
Донецк (+38 062) 345-1578; Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.