

<p><b>Теплоизоляционная штукатурка с полистиролом LB-KNAUF ISOPUTZ EXTRA, DAMMPUTZ MIT POLYSTYROL</b></p>	
<p><b>ТИП РАСТВОРА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b></p>	
<p><b>ТИП РАСТВОРА</b> Сухая смесь заводского производства LB-Knauf Isoputz Extra для изготовления теплоизоляционной штукатурки, соответствующая требованиям стандарта ONORM B 3340, группа растворов WD 1-PM, с гидравлическими связующими веществами и полистиролом в качестве легкого заполнителя; предназначена для ручной и машинной обработки.</p> <p><b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> В качестве базовой штукатурки для минеральных декоративных штукатурок и декоративных штукатурок с полимерным связующим веществом, наносимой на минеральные основания, для наружных работ.</p> <p><b>СПОСОБ ОБРАБОТКИ</b> <b>Основание:</b> Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, отслаивающихся частиц и выветренных участков, обладать достаточной несущей способностью, быть не промерзшим и не водоотталкивающим. Штукатурку LB-Knauf Isoputz Extra рекомендуется наносить на перечисленные ниже основания: <b>Отожженный кирпич</b> - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer Строительные блоки с цементом в качестве связующего вещества - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer <b>Природный камень</b> - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer <b>Машинное оштукатуривание:</b> За несколько часов до оштукатуривания каменную/кирпичную кладку следует предварительно обработать соответствующим образом (см. раздел "Основание"). Швы каменной/кирпичной кладки, отверстия, прорезы для коммуникаций и т.д. в ходе отдельной рабочей операции предварительно заделать штукатуркой Isoputz Extra. С помощью штукатурной машины (G4, G5 фирмы PFT) набрызгать раствор в один слой толщиной до 5 см и разровнять алюминиевым мастерком, не разглаживать и не затирать. Оснащение машины: шнек D8-1,5, спиральная улитка D4, дополнительный смеситель, Rotoquirl, шланг Ø35 мм, подача до 40 м. <b>Указания:</b> Для смешивания можно использовать только чистую водопроводную воду. Нельзя добавлять другие материалы. Во время обработки и процесса отверждения температура воздуха и строительного сооружения должна быть не ниже +5 °С. Непосредственное нагревание штукатурки недопустимо. Свежеоштукатуренные поверхности следует выдержать влажными в течение 2-х дней. Их следует защитить от воздействия дождя и прямых солнечных лучей. <b>Время выстаивания для штукатурки:</b> 5 дней на каждый 1 см толщины штукатурки, однако не менее 14 дней. <b>Поверхность:</b> В качестве завершающего покрытия пригодны: - непосредственно на грубо затертой штукатурке Isoputz Extra: толстослойные декоративные штукатурки с минеральным связующим веществом; - на промежуточных слоях чистой штукатурки (накрывки): тонкослойные декоративные штукатурки, например известково-цементные отделочные штукатурки, обогащенные полимерами, силикатные штукатурки, фасадные краски. <b>Гарантия качества:</b> контроль в заводской лаборатории и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний.</p>	<p><b>Технические данные:</b></p> <p><b>Макс. размер частиц:</b> 4,0 мм</p> <p><b>Предел прочности на сжатие:</b> &gt; 0,5 Н/мм<sup>2</sup></p> <p><b>Предел прочности на изгиб при растяжении:</b> &gt; 0,2 Н/мм<sup>2</sup></p> <p><b>Предел прочности на сцепление при растяжении:</b> &gt; 0,05 Н/мм<sup>2</sup></p> <p><b>Коэффициент теплопроводности:</b> 0,09 Вт/мК</p> <p><b>Коэффициент паропроницаемости:</b> &lt;10</p> <p><b>Время обработки до начала отверждения:</b> 3 часа</p> <p><b>Выход раствора:</b> 1 мешок (50 л) = примерно 45 л мокрого раствора</p> <p><b>Минимальная толщина слоя штукатурки на внешней поверхности:</b> 2 см (без предварительной обработки грунтовкой Vorspritzer, которая может оказаться необходимой)</p> <p><b>Расход материала:</b> 1 мешок примерно на 2,5 м<sup>2</sup> при толщине слоя штукатурки 2 см, на 1 мешок примерно 9 л воды</p> <p><b>Форма поставки:</b> мешки по 50 л, 2,0 м<sup>3</sup> на европоддоне</p> <p><b>Хранение:</b> в сухом месте на деревянной решетке может храниться около 12 месяцев</p>
<p><b>ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8 Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935 E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua Донецк (+38 062) 345-1578; Одесса (+38 048) 738-5427; Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714; Днепропетровск (+38 067) 502-1707.</b></p>	