

Вид продукта:

Фасадная краска на базе силиконовой смолы
водная фасадная краска на базе силиконовой смолы, со-
отв. DIN 18363, водостойкая, открыта для диффузии. Для
выравнивания оттенков различно высохшей штукатурки.
Возможна поставка белого и других цветов палитры RAL.



SILICONHARTZ-EG-FARBE

Область применения

MARMORIT-Siliconharz-EG - водная фасадная краска на базе силиконовой смолы с белыми или цветными пигментами, водостойкая, паропроницаемая.

Предназначена для однослойного нанесения на поверхность новой минеральной штукатурки, например, СП 260 или РП 240, а также на старые штукатурки, с целью устранения различий цвета, обусловленных условиями высыхания, погоды, обработки, а также для придания длительной стойкости фасадной поверхности.

Свойства

- MARMORIT-Siliconharz-EG-Farbe под цвет штукатурки скрывает при однослойном нанесении различия цвета штукатурок, обусловленные обработкой или погодными условиями. Краска является щелочестойкой. В зависимости от погодных условий при высыхании может наноситься уже через 2-3 дня после оштукатуривания. Высохший слой открыт для диффузии, светостойкий, водоотталкивающий и длительное время устойчив к агрессивным веществам, содержащимся в воздухе. Краска используется как для внутренних, так и наружных работ.

Состав

Вязущее:	силиконовая смола-эмульсия (DIN 18363) и органические вяжущие
Дополнения:	белый и цветные пигменты 0 - 0,1 мм
Добавки:	стабилизаторы, улучшающие хранение, без биоцидных веществ.

MARMORIT-Siliconharz-EG-Farbe является окрашивающим средством согласно DIN 18363.

Технические данные: (DIN 18363)

Объемный вес:	1,50 кг/дм ³
Степень блеска:	матовая
Коэффициент водопоглощения w:	<0,1 кг/м ² ·ч ^{0,5}

Упаковка/Хранение

15 л.-ведро. Хранить в прохладном месте, при положительной температуре. Оригинальная неоткрытая упаковка - может храниться 12 месяцев; начатая и закрытая - до 3-х месяцев

Подготовка

Для достижения хорошего результата рекомендуем:

- Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя. При ярком солнце и очень теплой погоде, леса до высыхания штукатурки завесить брезентом или перенести работы до более подходящей погоды.
- Восприимчивые к грязи строительные материалы, такие как натуральное дерево, стекло, алюминий, натуральный камень, напольные покрытия или ограничивающее озеленение закрыть или обклеить водостойкими материалами.
- Пыль, грязь и мешающие схватыванию покрытия частицы с основания удалить.
- Старую штукатурку проверить на сцепление с основой и на прочность. Выбить куски, прикрывающие пустоты, и оштукатурить заново в соответствии с имеющимся материалом и структурой. Перед покрытием места свежей штукатурки высушить, при необходимости обработать фторсиликатами и замазать.
- Сильно впитывающие, обветренные поверхности, старые штукатурки, меловые или минеральные покрытия, которые ещё крепко держатся на основе, обильно обработать грунтовкой MARMORIT-Тифенгрунд, содержащую растворитель, перед дальнейшей работой дать просохнуть минимум 12 часов.

Консистенция

Siliconharz-EG-Farbe готова к применению, однако при впитывающей поверхности может развиться до 20% водой. Значительные отклонения цвета основы от желаемого или покрывающие ремонтные окраски требуют минимум двухслойного нанесения.

При двухслойном нанесении:

- 1-й слой развести 10-20% водой,
- 2-й слой развести макс. 10% водой.

Расход материала

Структурная штукатурка с размером зерна 3 мм:	
при однослойной накатке валиком	
расход:	ок. 0,2 л/м ²
выход:	ок. 5 м ² /л
15 л ведро	ок. 75 м ²
Данные являются ориентирами, расход зависит от структуры и степени впитывания основы.	

Обработка

- Тонкослойные минеральные штукатурки должны выстояться минимум 2-3 дня, быть прочными, сухими, а также свободными от пыли, жира, копоти или других загрязнений.
- Перед началом работы проверить номер краски и номер цветовой группы на всех упаковках, а также проверить цветовой оттенок с помощью пробного мазка.
- Различные номера цветовой группы не применять вместе на одной стороне дома или же смешать их предварительно в одной большой емкости.
- Содержимое упаковки хорошо перемешать, при необходимости подобрать консистенцию с помощью воды.
- Siliconharz-EG-Farbe тонким слоем, равномерно, мокрым в мокрое, нанести на поверхность штукатурки.
- При надломаной упаковке краску на стенках ведра собрать, ведро хорошо закрыть.
- Разведенную краску использовать сразу.
- Наносить лучше всего вручную покрасочным роликом или малярной кистью. Большие поверхности можно обрызгивать пульверизатором, если нет опасений загрязнения брызгами краски.

Особенно обращать внимание

- MARMORIT-Siliconharz-EG-Farbe может применяться как однослойное (максимум, двухслойное) покрытие на поверхностях saniрующих штукатурок, если они полностью высохшие.
- Перед обработкой больших поверхностей необходимо выполнить пробный слой на площади около 1-2 м².
- Тонировку разрешается проводить только обычными дисперсионными красками с добавлением макс. до 10 об.б.
- При температурах воздуха и/или стен ниже +5°C или в случае ожидающегося мороза покрытие выполнять нельзя.
- Инструменты после работы немедленно промыть водой.
- Отходы: остаткам краски дать высохнуть и вывезти с отходами строительного объекта.

Указание

Содержащиеся в данном техническом листе данные отвечают состоянию наших знаний на настоящий момент. Однако он не может охватить все общепризнанные правила строительной техники, соответствующие нормы, принципы и правила работы. Исполнитель обязан придерживаться их наряду с предписаниями по обработке!