

Финишная шпаклевка

Кнауф Фугенфиниш

P514-F

Материал, область применения, свойства, порядок работы



Область применения:

Высококачественная шпаклевочная масса на основе гипса. Для шпаклевания больших поверхностей тонким слоем и выравнивания небольших неровностей, стыковочных швов, и т.д. Используется для оснований типа готовых бетонных конструкций и бетона местного приготовления, а также для гипсовых, известково-цементных и цементных штукатурок. Универсальна в применении благодаря отличным адгезионным качествам.

Свойства

- высококачественная шпаклевочная масса;
- очень пластична;
- смешивается без комков;
- легка в работе;
- позволяет добиться очень гладкой поверхности;
- универсальна в использовании;
- быстро высыхает;
- высокая адгезия (прочность сцепления с основанием);
- быстра в приготовлении – просто смешивается с водой.

Подготовка поверхности:

Основание должно быть твердым, устойчивым. Очистить от пыли, грязи, остатков опалубочных масел. Бетонные поверхности должны быть сухими. Сильно впитывающие основания необходимо предварительно обрабо-

тать Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Хафтэмulsionя.

Бетонные поверхности обработать Кнауф Бетоконтакт.

Приготовление:

Шпаклевку засыпать в чистую воду (около 0,5 л на 1 кг смеси) оставить на 5 мин. для впитывания, затем вручную или при помощи электромиксера размешать до однородной массы и оставить на 2 минуты дозреть, затем еще раз быстро размешать. Использовать чистые емкости и инструмент во избежание сокращения сроков пользования раствором.

Порядок работы:

Сначала необходимо заполнить трещины и швы, и при необходимости повторно начисто прошпаклевать. Для полноповерхностного нанесения рекомендуется пользоваться гладилкой (соколом) или швейцарским соколом. Заглаживание производится после схватывания материала.

При шпаклевании ровных поверхностей необходимо соблюдать минимальную толщину наносимого материала 1-2 мм.

Особо гладкая поверхность достигается в два этапа. После основного шпаклевания повторно нанести шпаклевку, замешанную в более жидкой

консистенции. При шпаклевании неровной поверхности наносимая смесь должна быть более густой консистенции. Шлифовка поверхности, оклеивание обоями или покраска производятся только после полного высыхания материала.

Допустимое время работы приготовленным раствором 1 час.

Температура основания и окружающей среды при работе не должна быть ниже +5°C.

Время высыхания – в зависимости от температуры окружающей среды – около 24 часов.

Начинающий схватываться материал больше не использовать, при добавлении воды или перемешивании лишь кажется, что материал пригоден к использованию.

Данную смесь нельзя смешивать с другими материалами.

Норма расхода:

Около 1,2 кг смеси на 1 м² на ровной поверхности при толщине слоя в 1 мм.

Хранение:

Срок хранения 6 месяцев в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь. Вскрытые мешки хорошо закрывать.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8

Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935

E-mail: knauf-ua@svitonline.com

Донецк: (+38 062) 345-1578; Одесса: (+38 048) 738-5427

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.

FUGENFINISH-RUS-UA-09/03-MS