

Шпаклевка Кнауф Фугенфюллер К 462

Материал, область применения, свойства, порядок работы



Состав

Шпаклевка для швов Фугенфюллер изготовлена из гипса с добавками, замедляющими схватывание и удерживающими воду.

Применение

Предназначена для:

- заделки швов (в комбинации с армирующей лентой), образуемых гипсокартонными плитами, а также для заделки в них трещин и дефектов
- монтажа и шпаклевания пазогребневых плит Кнауф для перегородок (Кнауф ПГП)
- приклеивания гипсокартонных плит и комбинированных панелей к ровным поверхностям
- заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных изделий
- для шпаклевания поверхностей из бетона и поризованного бетона.

Безвредна для здоровья, не имеет запаха.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенная для шпаклевания, должна быть сухой, очищенной от пыли.

Приготовление

Засыпать шпаклевку в чистую холодную воду в соотношении примерно 1,3:1, равномерно распределяя по поверхности до образования сухих "островков", выдержать 2-3 минуты и перемешать шпателем до консистенции сметаны. Использовать чистые емкости и инструмент. Грязные емкости и инструмент сокращают время пользования раствором.

Порядок работы

Время от момента засыпки шпаклевки в воду до начала схватывания - около 30 минут. Работы следует производить, когда в помещении не будет происходить значительного изменения температурно-влажностного режима, чтобы исключить какие-либо линейные изменения. Минимальная температура в помещении при проведении работ +10 °С.

Если в помещении предусматривается устройство наливного или асфальтового пола, то шпаклевание следует проводить после укладки пола.

Шпаклевание выполнять при помощи шпателя, желательнее с рукояткой, приспособленной для завинчивания выступающих шурупов.

Места установки крепежных элементов необходимо также шпаклевать. Обнаруженные после высыхания неровности удалить при помощи шлифования. По окончании работ емкости и инструмент тщательно вымыть.

Норма расхода

Из 1кг смеси Фугенфюллер получают около 1,3 кг готового раствора.

Расход при шпаклевании швов (в кг/м²):

толщина плиты, мм	потолок	стена	сухая штукатурка
12,5	0,4	0,6	0,3
2x12,5	0,6	1,0	0,5

Хранение

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь.

Срок хранения - 6 месяцев.

Сведения для заказа

Арт. 11303111 - упаковка в мешках 25 кг.

Арт. 11303112 - упаковка в мешках 10 кг.

Арт. 11303113 - упаковка в мешках 5 кг.

ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua

♦ Донецк (+38 062) 332-5986; ♦ Одесса (+38 048) 738-5427;

♦ Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; ♦ Крым (+38 067) 409-9714;

♦ Днепропетровск (+38 067) 502-1707; ♦ Харьков (+38 067) 243-4050; ♦ Львов (+38 067) 342-7169.

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.