

Материал, область применения, свойства, порядок работы



Область применения

Универсальная смесь на основе гипса, обогащенная добавками, с улучшенными адгезионными качествами. Применяется для тонкого шпаклевания стен и потолков жилых помещений с обычной влажностью воздуха (в т.ч. кухни и ванные комнаты в жилых помещениях).

Основание и предварительная подготовка

Используется для оснований готовых бетонных конструкций и бетона местного приготовления, а также для гипсовых, известково-цементных и цементных штукатурок.

Основание должно быть ровным, твердым, устойчивым, очищенным от свободных частиц, пыли, грязи, остатков опалубочных масел. Бетонные поверхности должны быть сухими. В случаях перечисленных ниже нанести грунтовку в зависимости от рода поверхности: Основания с повышенным водопоглощением (газобетон, старые штукатурки) необходимо предварительно обработать грунтовкой Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Грундермитель. Бетонные поверхности обработать Кнауф Бетоконтакт.

Преимущества:

- высокая продуктивность при нанесении;
- эластична, удобно накладывается;
- продолжительное время обработки;
- короткие сроки высыхания;
- регулирует влажность в помещении;
- экологически безопасна.

Приготовление:

Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотношении - 1 кг смеси на 0,65 - 0,7 л воды) и размешать без каких-либо добавок до образования однородной массы без комков. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором.

Порядок работы:

Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5°C.

Время работы с раствором составляет до 120 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды или дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. Сначала необходимо заполнить тре-

щины и швы, и при необходимости повторно начисто прошпаклевать. Шпателем или теркой нанести материал на подготовленную поверхность и разровнять. Заглаживание производится после начала схватывания материала. При нанесении на плоские (ровные) поверхности необходимо соблюдать минимальную толщину. При низких температурах окружающей среды недопустим прямой обогрев обработанных стен. Время высыхания в зависимости от температуры окружающей среды - около 24 часов. Любые покрытия наносятся только на полностью высохшую поверхность.

Расход:

Около 0,9 сухой смеси кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Хранение:

Мешки хранить в сухих условиях (на деревянных поддонах). Поврежденные мешки пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения — 6 месяцев.

ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua
♦ Донецк (+38 062) 332-5986; ♦ Одесса (+38 048) 738-5427;
♦ Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; ♦ Крым (+38 067) 409-9714;
♦ Днепропетровск (+38 067) 502-1707; ♦ Харьков (+38 067) 243-4050; ♦ Львов (+38 067) 342-7169.

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненным с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.