

<p>Теплоизоляционная штукатурка с полистиролом LB-KNAUF ISOPUTZ EXTRA, DAMMPUTZ MIT POLYSTYROL</p>	
<p>ТИП РАСТВОРА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</p>	
<p>ТИП РАСТВОРА Сухая смесь заводского производства LB-Knauf Isoputz Extra для изготовления теплоизоляционной штукатурки, соответствующая требованиям стандарта ONORM B 3340, группа растворов WD 1-PM, с гидравлическими связующими веществами и полистиролом в качестве легкого заполнителя; предназначена для ручной и машинной обработки.</p> <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В качестве базовой штукатурки для минеральных декоративных штукатурок и декоративных штукатурок с полимерным связующим веществом, наносимой на минеральные основания, для наружных работ.</p> <p>СПОСОБ ОБРАБОТКИ Основание: Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, отслаивающихся частиц и выветренных участков, обладать достаточной несущей способностью, быть не промерзшим и не водоотталкивающим. Штукатурку LB-Knauf Isoputz Extra рекомендуется наносить на перечисленные ниже основания: Отожженный кирпич - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer Строительные блоки с цементом в качестве связующего вещества - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer Природный камень - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer Машинное оштукатуривание: За несколько часов до оштукатуривания каменную/кирпичную кладку следует предварительно обработать соответствующим образом (см. раздел "Основание"). Швы каменной/кирпичной кладки, отверстия, прорезы для коммуникаций и т.д. в ходе отдельной рабочей операции предварительно заделать штукатуркой Isoputz Extra. С помощью штукатурной машины (G4, G5 фирмы PFT) набрызгать раствор в один слой толщиной до 5 см и разровнять алюминиевым мастерком, не разглаживать и не затирать. Оснащение машины: шнек D8-1,5, спиральная улитка D4, дополнительный смеситель, Rotoquirl, шланг Ø35 мм, подача до 40 м. Указания: Для смешивания можно использовать только чистую водопроводную воду. Нельзя добавлять другие материалы. Во время обработки и процесса отверждения температура воздуха и строительного сооружения должна быть не ниже +5 °С. Непосредственное нагревание штукатурки недопустимо. Свежеоштукатуренные поверхности следует выдержать влажными в течение 2-х дней. Их следует защитить от воздействия дождя и прямых солнечных лучей. Время выстаивания для штукатурки: 5 дней на каждый 1 см толщины штукатурки, однако не менее 14 дней. Поверхность: В качестве завершающего покрытия пригодны: - непосредственно на грубо затертой штукатурке Isoputz Extra: толстослойные декоративные штукатурки с минеральным связующим веществом; - на промежуточных слоях чистой штукатурки (накрывки): тонкослойные декоративные штукатурки, например известково-цементные отделочные штукатурки, обогащенные полимерами, силикатные штукатурки, фасадные краски. Гарантия качества: контроль в заводской лаборатории и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний.</p>	<p>Технические данные:</p> <p>Макс. размер частиц: 4,0 мм</p> <p>Предел прочности на сжатие: > 0,5 Н/мм²</p> <p>Предел прочности на изгиб при растяжении: > 0,2 Н/мм²</p> <p>Предел прочности на сцепление при растяжении: > 0,05 Н/мм²</p> <p>Коэффициент теплопроводности: 0,09 Вт/мК</p> <p>Коэффициент паропроницаемости: <10</p> <p>Время обработки до начала отверждения: 3 часа</p> <p>Выход раствора: 1 мешок (50 л) = примерно 45 л мокрого раствора</p> <p>Минимальная толщина слоя штукатурки на внешней поверхности: 2 см (без предварительной обработки грунтовкой Vorspritzer, которая может оказаться необходимой)</p> <p>Расход материала: 1 мешок примерно на 2,5 м² при толщине слоя штукатурки 2 см, на 1 мешок примерно 9 л воды</p> <p>Форма поставки: мешки по 50 л, 2,0 м³ на европоддоне</p> <p>Хранение: в сухом месте на деревянной решетке может храниться около 12 месяцев</p>
<p>ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8 Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935 E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua ♦ Донецк (+38 062) 332-5986; ♦ Одесса (+38 048) 738-5427; ♦ Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; ♦ Крым (+38 067) 409-9714; ♦ Днепропетровск (+38 067) 502-1707; ♦ Харьков (+38 067) 243-4050; ♦ Львов (+38 067) 342-7169.</p>	