



Технический лист К 464. 1

08/2007

К464.1 Шпаклевочная смесь Кнауф F1

Материал

Область применения

Свойства

Порядок работы

Область применения

Готовая шпаклевочная смесь Кнауф F1 является пастой белого цвета на основе дисперсии акриловой смолы и минеральных наполнителей на мраморной основе, а также модификаторов. Предназначена для создания идеально гладких и ровных поверхностей: Кнауф F1 может наноситься слоем толщиной от 0 до 3 мм. Для внутренних работ.

Кнауф F1 может применяться:

- для окончательного шпаклевания швов между гипсокартонными плитами,

заполненными шпаклевками Кнауф Унифлотт или Кнауф Фугенфюллер;

- для тонкослойного шпаклевания всей поверхности на прочных штукатурках (гипсовых, известковых, цементно-известковых), бетонных поверхностях, гипсовых блоках, блоках ячеистого бетона;

- для тонкослойного шпаклевания лакированных поверхностей, поверхностей, окрашенных дисперсными красками, обоев из стекловолокна;

- для заполнения швов между гипсокартонными плитами с кромками типа АК с применением армирующей ленты для швов.

Свойства

- готова к применению
- длительное время обработки
- легко поддается шлифовке
- хорошая адгезия
- снежно-белая после высыхания

Порядок работы

Основание должно быть сухим, ровным и чистым. Гипсокартонные плиты должны быть сухими, чистыми, обеспыленными и закреплены на несущем каркасе. Значительные неровности или повреждения необходимо заполнить Кнауф Унифлотт или Кнауф Фугенфюллер. Слабо впитывающие либо невпитывающие основания, такие как бетон, минеральные штукатурки (на основе синтетических смол), лаки и дисперсные краски (должны отсутствовать отслоения от основания) грунтовать Кнауф Хафт-Эмульсией разбавленной водой в

соотношении 1:2 или 1:3. Сильно впитывающие поверхности (пористый бетон) грунтовать Кнауф Грундирующее средство разбавленным водой в соотношении 1:4 или 1:5.

Наносить нержавеющей шпателем. Швы плит Кнауф с кромками типа АК шпаклевать с применением армирующей ленты. Перед нанесением последующего слоя шпаклевки предыдущий слой должен высохнуть. При необходимости нанесения толстого слоя, для получения идеальной поверхности Кнауф F1 нужно наносить несколько слоев.

Температура воздуха и основания не должны быть ниже +10°C и выше +25°C. Кнауф F1 можно использовать в условиях, при которых линейные размеры основания не будут изменяться под воздействием влаги и температуры.

Кнауф F1 после высыхания затвердевает. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. После высыхания необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

Хранение

Не допускать воздействие мороза, высоких температур и прямых солнечных лучей. Продукт сохраняет свойства в течение 6 месяцев.

Расход

1,5-1,6 кг/м²/мм при поверхностном нанесении, 0,15 кг/м шва при шпаклевании швов.

Упаковка

Ведро 8 кг номер арт. 71822
Ведро 28 кг номер арт. 71821.

▶ Тел. (+38 044) 458-3292

▶ Факс. (+38 044) 496-0935

▶ www.knauf-marketing.com.ua

▶ info@knauf-marketing.com.ua

ДП "Кнауф-Маркетинг",
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Донецк (+38 062) 332-5986;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608;
Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707;
Харьков (+38 067) 243-4050;
Львов (+38 067) 342-7169