



Технический лист K464.2

08/2007

## K464.2 Шпаклевочная смесь Кнауф F2

**Материал**

**Область применения**

**Свойства**

**Порядок работы**

## Готовая шпаклевочная смесь

### Область применения

Готовая шпаклевочная смесь белого цвета Кнауф F2 является тщательно подобранной смесью дисперсии акриловых смол, известковых наполнителей и регуляторов времени загустения. Разработанные рецепты подтверждены многочисленными опытами в исследовательских лабораториях компании KNAUF Bauprodukte. Предназначена для создания идеально гладких и ровных поверхностей: Кнауф F2 может наноситься слоем толщиной от 0 до 3 мм. Для внутренних работ.

Кнауф F2 может применяться:

- для окончательного шпаклевания швов между гипсокартонными плитами, заполненными шпаклевками Кнауф Унифлотт или Кнауф Фугенфюллер;
- для тонкослойного шпаклевания всей поверхности на прочных штукатурках (гипсовых, известковых, цементно-известковых), бетонных поверхностях, гипсовых блоках, блоках ячеистого бетона;
- для тонкослойного шпаклевания лакированных поверхностей, поверхно-

стей, окрашенных дисперсными красками, обоев из стекловолокна;

- для заполнения швов между гипсокартонными плитами с кромками типа АК с применением армирующей ленты для швов.

### Свойства

- готова к применению
- длительное время обработки
- легко поддается шлифовке
- хорошая адгезия
- снежно-белая после высыхания

### Порядок работы

Основание должно быть сухим, ровным и чистым. Гипсокартонные плиты должны быть сухими, чистыми, обеспыленными и закреплены на несущем каркасе. Значительные неровности или повреждения необходимо заполнить Кнауф Унифлотт или Кнауф Фугенфюллер. Слабо впитывающие либо невпитывающие основания, такие как бетон, минеральные штукатурки (на основе синтетических смол), лаки и дисперсные краски (должны отсутствовать отслоения от основания) грунтовать Кнауф Хафт-Эмульсией разбавленной водой в соотношении 1:2 или 1:3. Сильно

впитывающие поверхности (пористый бетон) грунтовать Кнауф Грундирмиттель разбавленным водой в соотношении 1:4 или 1:5. Гипсокартонные плиты грунтовать Кнауф Тифенгрунд. Плотные малярные пленки, отшлифованные наждачной бумагой, также грунтовать Кнауф Тифенгрунд. Наносить нержавеющей шпателем. Швы плит Кнауф с кромками типа АК шпаклевать с применением армирующей ленты. Перед нанесением последующего слоя шпаклевки предыдущий слой должен высохнуть. При необходимости нанесения толстого слоя, для получения идеальной по-

верхности Кнауф F2 нужно наносить в несколько слоев. Температура воздуха и основания не должны быть ниже +10°C и выше +25°C. Кнауф F2 можно использовать в условиях, при которых линейные размеры основания не будут изменяться под воздействием влаги и температуры. Кнауф F2 после высыхания затвердевает. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. После высыхания необходимо отшлифовать наждачной бумагой.

### Хранение

Не допускать воздействие высоких температур и прямых солнечных лучей. Продукт сохраняет свойства в течение 6 месяцев.

### Расход

1,5-1,6 кг/м<sup>2</sup>/мм при поверхностном нанесении, 0,15 кг/м шва при шпаклевании швов.

### Упаковка

Ведро 8 кг	номер арт. 98018
Ведро 20 кг	номер арт. 91326
Ведро 28 кг	номер арт. 97953.

### Предупреждения

Все данные приводятся для температуры +23°C и относительной влажности 50%. В других условиях нужно учитывать более быстрое или медленное затверждение материала. Продукт не классифицируется как

опасный материал. Помещения после использования изделия нужно проветрить до исчезновения запаха.

▶ Тел. (+38 044) 458-3292

▶ Факс. (+38 044) 496-0935

▶ [www.knauf-marketing.com.ua](http://www.knauf-marketing.com.ua)

▶ [info@knauf-marketing.com.ua](mailto:info@knauf-marketing.com.ua)

ДП "Кнауф-Маркетинг",  
Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Донецк (+38 062) 332-5986;  
Одесса (+38 048) 738-5427;  
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608;  
Крым (+38 067) 409-9714;  
Днепропетровск (+38 067) 502-1707;  
Харьков (+38 067) 243-4050;  
Львов (+38 067) 342-7169